

Technický list

Flügger Sealer



Popis produktu

Typ: Hlubkový akrylátový penetrační nátěr. Flügger Sealer je založený na mikro-disperzním pojivu s unikátní schopností penetrovat hluboko do podkladu. Je alkalicky odolný a umožňuje účinnou přilnavost na lehce sprašných a savých podkladech.

Aplikace

Vhodný do interiéru jako penetrační nátěr na omítky, sádrokarton, lehký beton, cihly, vápenec, cementovláknité desky a také na stěrkané povrchy. Podklad musí být čistý, suchý, pevný a vhodný k nátěru. Vysoce sprašné povrchy je nutné odstranit. Nanáší se rovnoměrně ve vydatném množství štětcem, popř. válečkem. Nátěr nesmí po aplikaci a zaschnutí vytvářet lesklý film. Obvykle se nanáší neředěný. V případě nanášení na méně savé podklady jej lze naředit vodou v poměru 1:1. Pokud se nanáší na méně savé podklady, např. nové omítky nebo před lepením tapet, je možné jej naředit s vodou v poměru 1:1.

Upozornění: Pokud se aplikuje po odstranění starých tapet, hrozí, že základní nátěr společně se zbytky lepidla způsobí nadměrnou vrstvu nátěru. Pro více informací viz etiketa nebo Flügger průvodce malíře.

Technická data

Hustota:	1,02 kg/l
Obsah sušiny:	17 % váhy, 15 % objemu
Vydatnost:	3-7 m ² /l neředěný 6-15 m ² /l ředěný 1:1 s vodou
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek 1 hod. další nátěr po 6 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:	voda
Čištění náradí:	voda
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč: FORANKRING

Listopad 2006

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.