

Technický list

Flügger Sandplast LW



Popis produktu

- tmel s jemným zrnem odolný vlhkosti a silným účinkem
- voděodolný
- pevný
- jemně namodralý, aby byla vidět případná vynechaná místa při natírání válečkem, kde původní nátěr prosvítá

 <p>Jointing of gypsum boards 07 DoP 101 Type 3A EN 13963:2014 Reaction to fire: F Flexural strength: >320 N Dangerous substances: NPd</p>	 <p>Internal plasters based on organic binders 11 DoP 101 EN 15824:2009 Reaction to fire: F Adhesion > 0,3 MPa. Dangerous substances: NPd</p>
--	---

Použití

Vhodný do interiéru do vlhkých prostor, na opravy a tmelení stropů a zdí z omítky, betonu, odlehčeného betonu a dřive natřených povrchů. Zejména vhodný na úpravy v prostorách vystavených vlhkosti – např. v koupelnách – na povrchy nepřímo vystavené vodě.

Povrch musí být čistý, suchý, pevný a vhodný pro další nátěr.

Aplikace

Ruční nanášení.

Upozornění: Při broušení použijte ochranné pomůcky na oči a filtr na ústa.

Technické údaje

Typ:	lehký tmel pro použití ve vlhkých prostorách
Barva:	namodralá šedá
Hustota:	1,0 kg/litr
Obsah sušiny:	58% váhy, 56% objemu
Vydatnost:	0,5 - 2,0 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. teplota při nanášení a schnutí/zrání: +10 °C, maximální vlhkost 80 % RH
Doba schnutí při 20 °C, 60 % RF:	na dotek: 2 hours další nátěr: 24 hours plně vyzrálý: několik dnů
Přidržnost k betonu:	0,86 MPa
Maximální vrstva:	max 5 mm
Velikost zrna:	max. 0,20 mm
Ředění:	voda, běžně se užívá neředěný
Čištění náradí:	voda
Skladování:	v chladu, pevně uzavřeno, chraňte před mrazem

Klíč: SANDPL LW

Únor 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz. Technická podpora: info@janoco.eu. Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.