

## Technický list

### Flügger Natural Wood Lak na dřevo 20

### Flügger Natural Wood Lak na dřevo 50

### Flügger Natural Wood Lak na dřevo 70



#### Popis produktu

Lak na dřevo na vodní bázi pro použití v interiéru. Dostupný v třech úrovních lesku. Poskytuje pěkný polomatný, pololesklý nebo lesklý robustní povrch, který se snadno čistí a který nežloutne. Obnovení vrstvy laku by mělo být provedeno lakem na vodní bázi.

#### Použití

Flügger lak na dřevo je vhodný na všechny druhy světlého dřeva, neošetřeného nebo dřívě lakovaného, např. na dveře, rámy a nábytek. Také vhodný na Flügger mořidlo na dřevo. Nepoužívejte Flügger lak na podlahy a plochy, které jsou vystaveny opotřebení.

#### Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Případné čištění proveďte přípravkem Flügger na mytí dřeva. Lakované podklady obruste. Pokud chcete předejít tmavnutí dřeva na slunečním světle, aplikujte Flügger lak UV-grunt před nanesením Flügger laku na dřevo. Před použitím promíchejte. Naneste vrstvu laku štětcem nebo válečkem s krátkým vlasem. Po zaschnutí povrch zdrsňte jemným smirkovým papírem. Nalakujte povrch další vrstvou, případně aplikujte třetí vrstvu. Nevhodný do stříkacích zařízení.

#### Čištění a údržba

Lakované povrchy se čistí přípravkem Fluren 32. Opotřebenou vrstvu laku obnovte nanesením nové vrstvy Flügger laku na dřevo. Před aplikací povrch omyjte přípravkem Flügger čistič dřeva.

#### Správná praxe

Lakujte maximálně dvakrát během 24 hodin. Pro více informací viz etiketa nebo Flügger průvodce malíře.

#### Technické údaje

Typ:	lak na vodní bázi
Husotota:	0,86 kg/l
Lesk:	polomatný: 20, pololesklý 50, lesklý 70
Obsah sušiny:	polomatný: 25 % váhy, 23 % objemu pololesklý: 25 % váhy, 23 % objemu lesklý: 32 % váhy, 29 % objemu
Vydatnost:	10-12 m <sup>2</sup> /l
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek 1 hod. další nátěr po 4 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Omyvatelnost dle EN 13300:	třída 2
Ředění:	neředí se
Čištění náradí:	voda
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu

---

Klíč: TRAE LAK

Leden 2011

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krmov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, [www.flugger.cz](http://www.flugger.cz) Technická podpora: [info@janoco.eu](mailto:info@janoco.eu).

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.