



## Technický list Flügger Facade Armovací nátěr

### Popis produktu

Velmi hustý základní nátěr na vyplňování malých prasklin. Vyhlazuje povrchové nerovnosti. Zanechává vzhled omítky

- uzavírá a vyztužuje praskliny
- poskytuje vzhled omítky
- vyhlazuje povrchové nerovnosti

### Aplikace

Do exteriéru i interiéru na fasády a stěny. Vyplňuje a vyztužuje malé praskliny, zabraňuje scvrkávání a prohlubování prasklin.

### Použití

Povrch musí být čistý, suchý a pevný. Před aplikací vyplňte nebo omítněte velké praskliny. Venkovní povrchy očistěte Flügger Fluren 37. Nečistoty odstraňte Flügger Facade Antigreen. Prašné nebo savé povrchy ošetřete Flügger Facade Primer. Nanášejte štětcem nebo válečkem. Po nátěru ošetřete fasádní barvou, např. Flügger Facade Universal, Flügger Facade Zero nebo Flügger Facade Beton. Nenanášejte Flügger Facade Impredur, mohlo by dojít k popraskání povrchu.

### Čištění a údržba

Fasádu průběžně kontrolujte. Nečistoty odstraňte Flügger Facade Anti-green. Pokud je to nutné, naneste udržovací nátěr.

### Správná praxe

Pokud nebyly praskliny vyplněny při prvním nátěru, nátěr opakujte. Vyplňovací vlastnosti jsou zesíleny vrstvením.

### Technické údaje

Typ:	vyztužená akrylová základní barvy	
Hustota:	1,43 kg/litr	
Obsah sušiny:	váha %: 67	objem %: 52
Vydatnost:	2-6 m <sup>2</sup> /l	
Teplota při nanášení:	minimální teplota při nanášení a schnutí/zrání + 10°C, max. vlhkost 80 % RH	
Schnutí při 20 °C, 60 % RH:	Na dotek: 2 h	Další nátěr: 8 h
	Plně vyzrálý: několik dnů	
Ředění:	Voda	
Čištění náradí:	Voda a mýdlo	
Skladování:	V chladu, pevně uzavřeno, chraňte před mrazem	

Klíč: FACADE ARM

Květen 2012, nahrazuje červen 2011

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, [www.flugger.cz](http://www.flugger.cz) Technická podpora: [info@janoco.eu](mailto:info@janoco.eu). Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.