

Technický list

Flügger Wood Oil Aqua

(dříve Flügger Olej na dřevo Aqua)



Popis produktu

Olej na vodní bázi s vodoodpudivými vlastnostmi. Nejlepší ochranu před slunečními paprsky a UV zářením je dosaženo při natónovanání produktu. Zabraňuje vzniku plísní a řas na povrchu.

- zvýrazňuje strukturu dřeva
- vodoodpudivý povrch
- na vodní bázi

Použití

Používá se na údržbu dřevěných teras, plotů, zahradního nábytku ze světlých druhů dřev a tlakově impregnovaného dřeva.

Podklad

Musí být savý, čistý, suchý, pevný a vhodný pro povrhovou úpravu. Používá se na povrchy, které nebyly dříve ošetřeny lakem, barvou nebo mořidlem. Nesmí se vyskytnout nedostatečně chráněné spoje a místa, kde může docházet ke kumulaci vody. Vlhkost dřeva před nátěrem 18 %.

Aplikace

Uvolněná dřevěná vlákna, lak, barva a shnilé dřevo musí být odstraněny čištěním a broušením. Nerovnoměrné povrchy musí být zbroušeny. Pro kontrolu přilnavosti vždy proveďte zkušební nátěr.

Naneste štětcem nebo válečkem a důkladně vpracujte do dřeva. Použijte nářadí vhodné pro daný povrch. Nanášejte mokry do mokrého a dokončete tahy štětcem ve stejném směru. Tento postup opakujte, dokud není dřevo plně nasyceno a má jednotný vzhled bez formování olejového filmu na povrchu. Nesmí se vyskytnout kondenzace oleje na povrchu. Vyhněte se práci na přímém slunci. Chladné počasí a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí, kompletní vytvrzení a interval opětovného zpracování. Vysoká teplota a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí a úplné vytvrzení.

Povrch

Bezbarvý nebo dle natónovaného odstínu. Očekávaná životnost 1 rok. Trvanlivost povrchu závisí na kvalitě dřeva, konstrukci, způsobu aplikace a expozici. Očekávaná trvanlivost proto může být kratší nebo delší, než je uvedeno.

Technické údaje

Typ:	alkydový olej na vodní bázi	
Husotota:	1,01 kg/l	
Obsah sušiny:	22 % váhy, 21% objemu	
Vydatnost:	hoblované dřevo:	8-10 m ² /l
	řezané dřevo:	4-5 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání	
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek	6 hod.
	další nátěr	po 24 hod.
	plně vyzrálý	po několika dnech
Ředění:	neředí se	
Čištění nářadí:	voda a mýdlo	
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem	

Key: FL WT AQUA

Únor 2019

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Kmov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.