

Technický list

Flügger Dekso 20



Popis produktu

Polomatná akrylátová barva na stěny s extra silnou krycí schopností. Doporučeno pro místnosti, ve kterých jsou kladeny vysoké nároky na funkčnost a estetiku, například které jsou vystaveny vlhkosti, častému znečištění a opotřebení – kuchyně, vchody, koupelny. Je vysoce robustní a odpudivá vůči skvrnám a nečistotám. Vysoce omyvatelná, možno čistit neabrazivním čističem <math>pH < 9</math>, vodou, kartáčem, hadříkem nebo vysokotlakým čištěním (max. 80 bar, min. 30 cm od podkladu, teplota vody max. 30 °C).

- vysoce odolná povrchová úprava
- extra robustní
- vysoce omyvatelná

Aplikace

Kuchyně, WC, obchody, průmyslové haly, ústavy, nemocnice, chodby. Vhodná k ošetření betonu, odlehčeného betonu, omítky, cihel, sádkokartonu, cementovláknitých desek.

Poznámka: Nevhodná na povrchy, kde je vyžadovaná vodotěsná nebo parotěsná ochrana.

Podklad musí být zbaven nečistot, mastnoty, sazí, nikotinu. K blokaci nežádoucích skvrn použijte vhodný prostředek. Tvrdé, hladké povrchy zbruste a podle potřeby natřete základním nátěrem. Všechny nerovnosti na stěně vyspravte. Savé a porézní podklady napenetrujte.

Naneste 1-2 vrstvy nátěru.

Ochrana životního prostředí

Před mytím ve vodě odstraňte z nářadí co nejvíce barvy. Zbytky tekuté barvy nevylévejte do odpadu, zlikvidujte je v místní recyklační stanici. Minimalizujte plýtvání barvou tím, že si předem spočítáte, kolik se má použít. Správně skladujte přebytečnou barvu, aby bylo možné použít zbytky, a tím minimalizovat dopad na životní prostředí.

Technické údaje

Hustota:	1,28 kg/l
Lesk:	20, polomatný
Obsah sušiny:	53 % váhy, 39 % objemu
Vydatnost:	8 m ² /l v závislosti na podkladu a způsobu aplikace
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek 1 hod. další nátěr po 4 hod. plně vyzrálý 28 dní
Omyvatelnost dle EN 13300:	třída 1
Ředění:	neředit
Čištění nářadí:	voda
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

(EUH208) Obsahuje senzibilizující látku. Může vyvolat alergickou reakci.

(EUH210) Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

(EUH211) Varování! Mohou se tvořit nebezpečné dýchací kapičky

Emise viz ISO 16000-9: 2011 <math>< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}</math> po 28 dnech

Klíč: DP 20

Únor 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, www.flugger.cz; Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.